



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0860

检测报告

No.委检(服)2020-032

样品名称: 防护服

型号规格: BP3000

送检单位: 羿科安全设备(上海)有限公司

检测类别: 委托检测

上海市安全生产科学研究所
劳动防护用品检测站



上海市安全生产科学研究所劳动防护用品检测站

检测报告

No.委检(服)2020-032

第 1 页 共 2 页

检测类别	委托检测	样品编号	YP2020-1295
样品名称	防护服	型号规格	BP3000
送检单位	羿科安全设备(上海)有限公司	送检人	周铭
联系地址	上海市丹巴路 28 弄 5 号楼 408		
联系电话	021-32500222	邮政编码	200062
样品制造商	羿科安全设备(上海)有限公司	样品生产日期	2020 年 08 月
样品制造商地址	上海市丹巴路 28 弄 5 号楼 408		
样品收到日期	2020 年 09 月 04 日	样品数量	1 件
样品状态描述	样品完好。		
样品照片			
检测项目	渗透时间。		
检测依据	GB 24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》 非织物		
检测日期	2020 年 09 月 22 日至 2020 年 09 月 30 日		
检测结论	<p>根据送检单位要求, 仅提供实测数据。详见本报告检测结果汇总页。</p> <p style="text-align: right;">  (检验检测机构章) 签发日期: 2020 年 10 月 13 日 </p>		
备注	/		
批准: 唐一鸣 职务: 副站长		审核: 蒋瑞靓 	主检: 钱瑞琳 



检测报告

No.委检(服)2020-032

第 2 页 共 2 页

检测结果汇总

序号	检测项目及单位	标准条款	技术要求	检测结果		备注				
1	渗透时间 (min)	6.1	非织物酸碱类化学品防护服的渗透时间按照附录 C 指示剂法测试。	有接缝	98 % 硫酸	>300	/			
					30 % 盐酸	>300				
					60 % 硝酸	>300				
					40 % 氢氧化钠	>300				
				无接缝	98 % 硫酸	>300				
					30 % 盐酸	>300				
					60 % 硝酸	>300				
					40 % 氢氧化钠	>300				
						环境温度: 17°C~30°C 相对湿度: 65%±5 %		环境温度: 21.5°C 相对湿度: 62.3 %		
				以下空白。						
备注										

